

Podniková norma PN HD4

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA HD 4

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269, Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

I. Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná, případně tříděná na sítích různé zrnitosti.

II. Použití

Antuka HD 4 se používá k vylehčování substrátů, jako substrát pro kaktusy, úprava okolí hrobů,

III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep, případně vyřazené cihlářské výrobky. K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky. K výrobě lze též použít staré cihlářské výrobky, např. staré střešní tašky, staré cihly. Tyto výrobky musí být čisté, bez příměsí zbytků betonu.

IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech, dodacích listech a fakturách se dle potřeby uvádí:

- a) název výrobku – Antuka HD 4
- b) název podnikové normy – PN HD4
- c) název výrobce
- d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka HD4, PN HD4, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

V. Technické požadavky

Antuka HD4 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými oky o velikosti stran 4x4mm. Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti, což se zjišťuje zkušebními sítí s oky různých velikostí. Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

zrno nad 4 mm	56%
propad sítím 4mm	44%

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m³

