

Podniková norma PN ST1

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA ST 1

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269, Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

I. Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná, případně tříděná na sítěch různé zrnitosti.

II. Použití

Antuka ST 1 se používá k výstavbě a údržbě tenisových a volejbalových kurtů, atletických drah. Antuku ST 1 lze použít pro opravu stávajících hřišť, doplňováním chybějících částí povrchu.

III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský stěp, případně vyřazené cihlářské výrobky. K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky. K výrobě lze též použít staré cihlářské výrobky, např. staré střešní tašky, staré cihly. Tyto výrobky musí být čisté, bez příměsí zbytků betonu.

IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech, dodacích listech a fakturách se dle potřeby uvádí:

- a) název výrobku – Antuka ST 1
- b) název podnikové normy – PN ST1
- c) název výrobce
- d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka ST 1, PN ST1, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

V. Technické požadavky

Antuka ST 1 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými oky o velikosti stran 2x2mm. Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti, což se zjišťuje zkušebními sítmi s oky různých velikostí. Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

propad sítím 2mm	99%
propad sítím 1mm	67%

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m³

